

Klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS

- łatwy, wygodny i szybki w nakładaniu
- czysty w użyciu
- kołkowanie już po 2 godzinach
- doskonała przyczepność do podłoża mineralnych i do styropianu
- wysoka trwałość
- doskonała termoizolacyjność
- likwiduje mostki termiczne
- nie zawiera rozpuszczalników i freonów

Zastosowanie

Poliuretanowy klej do styropianu **Platinum SP-KPS** jest częścią systemu ociepleń Termo Organika® Platinum. Służy do przyklejania styropianu (EPS) do podłoża mineralnych, np.: prefabrykatów żelbetonowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do drewna, metali, membran bitumicznych. Może być stosowany w systemach ociepleń zarówno w budynkach nowych jak i poddawanych renowacji.

Klej poliuretanowy **Platinum SP-KPS** można także stosować do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych, paneli, kasetonów, parapetów oraz elementów wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), PU, wełny mineralnej.

Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki naprawić, np. klejem **Platinum SP-KS** lub klejem uniwersalnym **Platinum SP-KU**. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt styropianowych.

Sposób użycia

- Puszka i jej zawartość przed użyciem musi mieć temperaturę od +5°C do +35°C

- Wstrząsnąć puszką intensywnie przez ok. 30 sekund. Również w trakcie aplikacji okresowo wstrząsać.
- Dobrze dokręcić pistolet (aplikator) do zaworu.
- Nacisnąć spust i wyregulować dozowaną objętość kleju.
- Powierzchnie, na które będzie наносzony klej można zwilżyć ale tak, żeby nie były mokre.
- Nie odkręcać pistoletu przed całkowitym opróżnieniem puszką.
- Pistolet czyścić specjalnymi czyszczykami, np DOW Great Stuff Pro.

W systemach ociepleń klej poliuretanowy **Platinum SP-KPS** należy nanosić na płytę pasem o szerokości ok. 3 cm po obwodzie w odległości ok. 2 cm od brzegu płyty i jednym pasem przez środek płyty równoległym do dłuższych boków lub pasmem w kształcie litery M. Bezpośrednio po nałożeniu kleju (do 3 minut) płytę przyłożyć do ściany, docisnąć i wyrównać używając długiej łaty. W efekcie klej powinien pokrywać co najmniej 40% powierzchni płyty. Przyklejane płyty powinny ściśle przylegać do siebie. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Ewentualne szczeliny można później wypełnić klejem poliuretanowym **Platinum SP-KPS**. Położenie płyt można korygować jeszcze przez ok. 5 minut. W przypadku przyklejania płyt na powierzchniach pionowych należy stosować listwy startowe. Przyklejone płyty należy dodatkowo przymocować mechanicznie kołkami (co najmniej 8 kołków na 1 m² powierzchni, tzn. co najmniej 4 kołki na jedną płytę).

W przypadku stosowania kleju poliuretanowego **Platinum SP-KPS** do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych lub płyt izolacji obwodowych fundamentów, klej nakładać na powierzchnię ściany pasmami szerokości 3 cm w odległości co ok. 25 cm.

W czasie wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +35°C.

Bezpieczeństwo użytkowania

Wyrób zawiera izocyjaniany, Należy unikać kontaktu ze skórą i nie wdychać gazów, co może powodować uczulenie. Produkt jest skrajnie łatwopalny. Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Chronić przed temperaturami powyżej +50°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie dziurawić puszek, również po użyciu.

W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

Uwaga

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Dane techniczne

- Przyczepność do podłoża:
≥ 0,3 MPa

- Przyczepność do styropianu:
≥ 0,1 MPa
- Czas otwarty (czas zachowania zdolności klejenia):
≤ 5 minut
- Korygowalność:
≤ 5 minut
- Temperatura stosowania i podłoża:
+5°C ÷ +35°C
- Czas utwardzania:
ok. 2 godz. (przy wilgotności względnej 55%, wyższa wilgotność skraca ten czas)
- Wydajność kleju:
ok. 8 m² - przyklejanie izolacji,
ok. 15 m² - przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych w zależności od równości podłoża
- Przechowywanie:
12 miesięcy od daty produkcji.
Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry, w temperaturze od +5°C do +35°C.